

cecom-evis**CE0123****Dentallot** nach EN ISO 9333**Typ:** ■ Universallot – Hartlot – PD frei**Farbe:** ■ gelb**Indikationen:** ■ Nach dem Brand Lot, nach dem Brand Lot LFC –
Legierung, Verbindungslot Gusslegierung**Zusammensetzung:** ■ Au 73,2 Pt 1,8 Ag 10,6 Cu 3,0 Zn 11,4
(Massenanteile %)**Technische Daten:** ■
Arbeitstemperatur in °C ■ 750
Schmelzintervall in °C ■ 710 - 760

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.

Stand April 2016



cecom-evis
Dental-Edelmetalle GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 10
64385 Reichelsheim
www.cecom-evis.de

■ Telefon Reichelsheim: 06164 – 501080
■ Telefon Knittlingen: 07043 – 8077
■ Telefax: 06164 – 5010820
■ kostenfreie Rufnummer: 0800 – 2326633
■ info@cecom-evis.de