

Dentallot nach EN ISO 9333

Typ: ■ Universallot – Hartlot - Pd-frei
Farbe: ■ gelb

Indikationen: ■ Nach Brand Lot, nach Brand Lot LFC Legierung,
 Verbindungslot Gusslegierung

Zusammensetzung: ■ Au 70,5 Pt 1,4 Ir 0,1 Ag 6,5 Cu 13,0
 (Massenanteile %) ■ In 5,5 Zn 3,0

Technische Daten: ■
 Arbeitstemperatur in °C ■ 780
 Schmelzintervall in °C ■ 690 -800

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.

Stand April 2016

