

cecom-evis**CE0123****Dentallot** nach EN ISO 9333

Typ: ■ Keramiklot – Hartlot
Farbe: ■ weiß

Indikationen: ■ Vor Brand Lot

Zusammensetzung: ■ Au 71,9 Pd 12,0 Ir 0,1 Ag 5,0 Cu 8,0
(Massenanteile %) ■ In 1,0 Zn 2,0

Technische Daten: ■
Arbeitstemperatur in °C ■ 1060
Schmelzintervall in °C ■ 950 -1060

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.

Stand April 2016



cecom-evis
Dental-Edelmetalle GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 10
64385 Reichelsheim
www.cecom-evis.de

■ Telefon Reichelsheim: 06164 – 501080
■ Telefon Knittlingen: 07043 – 8077
■ Telefax: 06164 – 5010820
■ kostenfreie Rufnummer: 0800 – 2326633
■ info@cecom-evis.de