

**cecom-evis****CE0123****Dentallot** nach EN ISO 9333

**Typ:** ■ Universallot – Hartlot – Pd-frei  
**Farbe:** ■ gelb

**Indikationen:** ■ Nach Brand Lot, nach Brand Lot LFC Legierung,  
Verbindungslot Gusslegierung

**Zusammensetzung:** ■ Au 72,5 Pt 0,45 Ir 0,05 Ag 10,0 Cu 3,0  
(Massenanteile %) ■ In 2,0 Zn 12,0

**Technische Daten:** ■  
Arbeitstemperatur in °C ■ 700  
Schmelzintervall in °C ■ 650 -710

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.

Stand April 2016



**cecom-evis** ■ Telefon Reichelsheim: 06164 – 501080  
Dental-Edelmetalle GmbH & Co. KG ■ Telefon Knittlingen: 07043 – 8077  
Bahnhofstraße 10 ■ Telefax: 06164 – 5010820  
64385 Reichelsheim ■ kostenfreie Rufnummer: 0800 – 2326633  
[www.cecom-evis.de](http://www.cecom-evis.de) ■ [info@cecom-evis.de](mailto:info@cecom-evis.de)