

Dentallot nach EN ISO 9333

Typ:	■	Stahlgoldlot - Hartlot
Farbe:	■	weiß
Indikationen:	■	Verbindungslot NEM/EM-Legierung
Zusammensetzung: (Massenanteile %)	■	Ag 46,00 Cu 24,00 Pd 30,00
Technische Daten:	■	
Arbeitstemperatur in °C	■	960
Schmelzintervall in °C	■	900 - 970

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.

Stand Dezember 2017

