

cecom-evis

CE0123

Dentallot nach EN ISO 9333**Typ:** ■ Keramiklot – Hartlot**Farbe:** ■ gelb**Indikationen:** ■ Vor dem Brand Lot**Zusammensetzung:** ■ Au 80,0 Pd 6,0 Pt 0,4 Ag 8,5 Cu 3,2 Zn 1,9
(Massenanteile %)**Technische Daten:** ■

Arbeitstemperatur in °C ■ 1070

Schmelzintervall in °C ■ 980 - 1070

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.

Stand April 2016



cecom-evis
Dental-Edelmetalle GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 10
64385 Reichelsheim
www.cecom-evis.de

■ Telefon Reichelsheim: 06164 – 501080
■ Telefon Knittlingen: 07043 – 8077
■ Telefax: 06164 – 5010820
■ kostenfreie Rufnummer: 0800 – 2326633
■ info@cecom-evis.de