

Dentallot nach EN ISO 9333**Typ:** ■ Universallot - Hartlot**Farbe:** ■ gelb**Indikationen:** ■ Verbindungslot Gusslegierung,**Zusammensetzung:** ■ Au 72,0 Pt 1,9 Pd 1,0 Ag 8,6 Cu 7,1 Zn 9,4
(Massenanteile %)**Technische Daten:** ■
Arbeitstemperatur in °C ■ 800
Schmelzintervall in °C ■ 760 - 800

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.

Stand April 2016

