

## Dentallot nach EN ISO 9333

<b>Typ:</b>	■	Stahlgoldlot - Hartlot
<b>Farbe:</b>	■	weiß
<b>Indikationen:</b>	■	Verbindungslot NEM/EM-Legierung
<b>Zusammensetzung:</b> (Massenanteile %)	■	Au 79,8 Ni 15,8 Zn 4,4
<b>Technische Daten:</b>	■	
Arbeitstemperatur in °C	■	930
Schmelzintervall in °C	■	880 - 930

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.



■ Dieses Produkt enthält Nickel.

Stand April 2016

