

**cecom-evis**

CE0123

**Dentallot** nach EN ISO 9333

**Typ:** ■ Universallot – Hartlot - Pd-frei  
**Farbe:** ■ gelb

**Indikationen:** ■ Nach Brand Lot, nach Brand Lot LFC Legierung,  
Verbindungslot Gusslegierung

**Zusammensetzung:** ■ Au 70,5 Pt 1,4 Ir 0,1 Ag 6,5 Cu 13,0  
(Massenanteile %) ■ In 5,5 Zn 3,0

**Technische Daten:** ■  
Arbeitstemperatur in °C ■ 780  
Schmelzintervall in °C ■ 690 -800

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.

Stand April 2016



**cecom-evis** ■ Telefon Reichelsheim: 06164 – 501080  
Dental-Edelmetalle GmbH & Co. KG ■ Telefon Knittlingen: 07043 – 8077  
Bahnhofstraße 10 ■ Telefax: 06164 – 5010820  
64385 Reichelsheim ■ kostenfreie Rufnummer: 0800 – 2326633  
[www.cecom-evis.de](http://www.cecom-evis.de) ■ [info@cecom-evis.de](mailto:info@cecom-evis.de)