

Dentallot nach EN ISO 9333

Typ: ■ Universallot – Hartlot – Pd-frei
Farbe: ■ gelb

Indikationen: ■ Nach Brand Lot, nach Brand Lot LFC Legierung,
Verbindungslot Gusslegierung

Zusammensetzung: ■ Au 72,5 Pt 0,45 Ir 0,05 Ag 10,0 Cu 3,0
(Massenanteile %) ■ In 2,0 Zn 12,0

Technische Daten: ■
Arbeitstemperatur in °C ■ 700
Schmelzintervall in °C ■ 650 -710

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.

Stand April 2016

