

Dentallot nach EN ISO 9333

Typ: ■ Stahlgoldlot – Hartlot
Farbe: ■ blassgelb

Indikationen: ■ Verbindungslot NEM/EM - Legierung

Zusammensetzung: ■ Au 42,0 Ag 24,4 Pd 3,0 Ir 0,1 Cu 16,5 In 7,0
(Massenanteile %) ■ Mn 3,0 Zn 4,0

Technische Daten: ■
Arbeitstemperatur in °C ■ 770
Schmelzintervall in °C ■ 670 -770

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.

Stand April 2016

