

**Dentallot** nach EN ISO 9333

**Typ:** ■ Keramiklot – Hartlot, PD/Cu - frei  
**Farbe:** ■ gelb

**Indikationen:** ■ Vor Brand Lot LFC- Legierung,  
Verbindungslot Gusslegierung

**Zusammensetzung:** ■ Au 80,0 Pt 0,45 Ir 0,05 Ag 15,5 Zn 4,0  
(Massenanteile %)

**Technische Daten:** ■  
Arbeitstemperatur in °C ■ 950  
Schmelzintervall in °C ■ 840 -950

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.

Stand April 2016

