

Dentallot nach EN ISO 9333

Typ: ■ Keramiklot – Hartlot, PD/Cu - frei
Farbe: ■ gelb

Indikationen: ■ Vor dem Brand Lot LFC Legierung

Zusammensetzung: ■ Au 78,3 Pt 0,45 Ir 0,05 Ag 16,2 Zn 5,0
(Massenanteile %)

Technische Daten: ■
Arbeitstemperatur in °C ■ 920
Schmelzintervall in °C ■ 800 -930

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.

Stand April 2016



cecom-evis ■ Telefon Reichelsheim: 06164 – 501080
Dental-Edelmetalle GmbH & Co. KG ■ Telefon Knittlingen: 07043 – 8077
Bahnhofstraße 10 ■ Telefax: 06164 – 5010820
64385 Reichelsheim ■ kostenfreie Rufnummer: 0800 – 2326633
www.cecom-evis.de ■ info@cecom-evis.de