

Dentallot nach EN ISO 9333

Typ:	■	Stahlgoldlot - Hartlot
Farbe:	■	weiß
Indikationen:	■	Verbindungslot NEM/EM-Legierung
Zusammensetzung: (Massenanteile %)	■	Au 79,8 Ni 15,8 Zn 4,4
Technische Daten:	■	
Arbeitstemperatur in °C	■	930
Schmelzintervall in °C	■	880 - 930

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.



■ Dieses Produkt enthält Nickel.

Stand April 2016

