

Dentallot nach EN ISO 9333**Typ:** ■ Universallot – Hartlot – PD frei**Farbe:** ■ gelb**Indikationen:** ■ Nach dem Brand Lot, nach dem Brand Lot LFC –
Legierung, Verbindungslot Gusslegierung**Zusammensetzung:** ■ Au 73,2 Pt 1,8 Ag 10,6 Cu 3,0 Zn 11,4
(Massenanteile %)**Technische Daten:** ■
Arbeitstemperatur in °C ■ 750
Schmelzintervall in °C ■ 710 - 760

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.

Stand April 2016

