

Dentallot nach EN ISO 9333**Typ:** ■ Universallot – Hartlot**Farbe:** ■ gelb**Indikationen:** ■ Verbindungslot Gusslegierung**Zusammensetzung:** ■ Au 72,0 Pt 2,0 Pd 0,9 Ag 10,5 Cu 9,2 Zn 5,4
(Massenanteile %)**Technische Daten:** ■
Arbeitstemperatur in °C ■ 850
Schmelzintervall in °C ■ 810 - 860

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.

Stand April 2016

