

**Dentallot** nach EN ISO 9333

**Typ:** ■ Universallot – Hartlot  
**Farbe:** ■ hellgelb

**Indikationen:** ■ Nach – Brand - Lot LFC - Legierung

**Zusammensetzung:** ■ Au 50,0 Pd 1,0 Ag 27,5 Zn 14,0 Cu 5,1  
(Massenanteile %) In 2,3 Fe 0,1

**Technische Daten:** ■  
Arbeitstemperatur in °C ■ 710  
Schmelzintervall in °C ■ 670 -720

Zur Verwendung des Lots entsprechend den Indikationen sind die Schmelzintervalle der zu verlötenden Legierungen, sowie die Temperaturverträglichkeit mit der verwendeten Keramik zu beachten.

Stand April 2016

