



Februar 2015

cecom-evis

DENTAL

www.cecom-evis.de

Ihr **Spezialist**
für **Dental-Legierungen**

„Gemeinsam für Sie!“



Produkt-Information



Wir sind zertifiziert nach:
EN ISO 13485:2012
+ AC:2012

cecom-evis

DENTAL



Birgitta Argast und Guido Schaub
Geschäftsführer

Qualität, Kompetenz und Erfahrung seit über einem Vierteljahrhundert.

Seit der Gründung im Jahr 1986 hat sich die cecom®Dental-Edelmetalle GmbH & Co. KG als verlässlicher und ideenreicher Partner von Dental-Laboren und Zahnarztpraxen etabliert und steht bis heute als **Spezialist** für **Dental-Edelmetalle**.

Mit der Übernahme der „**ORBA Handelsgesellschaft mbH**“ aus Pforzheim im Jahr 2012 wurde das Liefersortiment um die ORBA-Produkte erweitert und eine zusätzliche Präsenz in der Region geschaffen.

Durch die Verschmelzung mit der Firma „**EVIS Edelmetalle- & Schmuck-Vertrieb GmbH**“ aus Knittlingen zur „**cecom-evis Dental-Edelmetalle GmbH & Co. KG**“ haben wir unser Leistungsangebot und unsere Marktpräsenz nochmal deutlich erweitert und sind somit gut für eine erfolgreiche Zukunft gerüstet.

Ihr Erfolg ist das Ziel unserer täglichen Arbeit. Daher sehen wir uns als leistungsfähigen Lieferanten von hochwertigen **Goldlegierungen in bewährter Qualität**. Eine kurzfristige Verfügbarkeit der von Ihnen gewünschten Materialien ist für uns selbstverständlich.

Wir leben und pflegen echte Freund- und Partnerschaft mit unseren Kunden - oft seit vielen Jahren und Jahrzehnten. Dank unserer schlanken Struktur und der schnellen Entscheidungswege bieten wir Ihnen genau die Flexibilität und die Kundenorientierung, die Sie für Ihren Erfolg benötigen. Treu unserem Motto: „**schnell - flexibel - persönlich - fair**“.

Auch bieten wir einen unverwechselbaren Service und Zusatzleistungen wie z.B. individuelle Recyclingmöglichkeit.

Die über 25-jährige Tradition und Erfahrung sind für uns ein Ansporn, Sie auch in Zukunft immer wieder mit innovativen und außergewöhnlichen Ideen zu begeistern!

Birgitta Argast

Guido Schaub

Das Team cecom-evis



Helga Sauer
Assistenz der Geschäftsführung



Doris Steinmetz
Assistenz der Geschäftsleitung



Heike Gremm
IT-Kauffrau



Ulrich Metzger
Medizinprodukteberater

Ein starkes Team für außergewöhnliche Leistungen.

Nicht nur reden sondern auch TUN. Dafür steht ein erfahrenes, kompetentes und hoch motiviertes Team, das täglich unser Firmen-Motto „**schnell – flexibel – persönlich – fair**“ aktiv lebt.

Somit sind wir heute nicht nur als regionaler **Spezialist für Dental-Edelmetalle** bekannt, sondern werden als **Freund und Partner** von unseren Kunden geschätzt. Ob im Service, Innendienst oder vor Ort.

Lernen auch Sie unseren **einzigartigen und unverwechselbaren** Service kennen und schätzen!

Wir sind gerne für Sie da – Ihr **cecom-evis-Team**

Aufbrennlegierungen										nach EN ISO 22674															
Hochgoldhaltig										Bestandteile															
Art.-Nr.	cecom	Art.-Nr.	ORBA	Art.-Nr.	ewis	Au	Pt	Ir	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Fe	Ga	Ta	Ti	Mn	Ni	Ru	Rh	Nb		
100.111	CECOM K11	105.111	ORUM 2	107.111	Elgodent F	86,8	11,6	0,1						1,5										BIO Pd/Cu frei	
100.112	CECOM K12			107.112	Elgodent HF	83,0	16,1	0,1						0,8										BIO Pd/Cu frei	
100.115	CECOM K15	105.115	BIO ORUM 3	107.115	Elgodent UPF	77,0	19,0	0,1		1,6			1,8				0,5							BIO Pd/Cu frei	
100.118	CECOM K18	105.118	BIO BOND	107.118	Bio Sidor V	85,9	11,7	0,05					1,5	0,1	0,05				0,1			0,2		0,4	BIO Pd/Cu frei
		105.116	BIO BOND 2			86,2	11,5						1,5				0,3		0,1		0,4			BIO Pd/Cu frei	
				107.123	Bio Elgodent H	77,7	19,5	0,5					2,0				0,3			0,2					BIO Pd/Cu frei
				107.121	Bio Elgodent F plus	86,2	11,5	0,1					1,5	0,2	0,1						0,2		0,2		BIO Pd/Cu frei
				107.119	Elgodent G	84,0	8,0	0,1	5,0	0,9		0,6		1,4											BIO Pd/Cu frei
				107.101	Elgodent U	77,0	9,6	0,5	8,8	1,5	0,3	0,7		1,4	0,2										BIO Cu frei
100.101	CECOM K1	105.101	BE			77,5	9,0	0,1	9,0	1,5	0,4	0,7		1,5	0,3										
				107.138	Sident 96	79,2	9,5		7,6	1,8		0,4		1,5											Cu frei
				107.103	Elgodent W	78,5	10,0	0,2	7,8					3,5											Cu frei
100.120	CECOM K20					75,1		0,1	18,9	1,0	0,4	2,0	0,5	2,0											
100.121	CECOM K21					81,6	16,0	0,1					1,4	0,5											
100.122	CECOM K22			107.122	Elgodent SF	86,0	11,4	0,1						1,0			0,4			0,2			0,9		Pd/Cu frei
Goldreduziert																									
				107.202	Elgodent M	51,6		0,05	38,4					8,4			1,5								
		105.312	BS			51,6		0,05	27,0	18,0	0,2	2,4		0,7											
100.202	CECOM K2					51,4	0,2	0,05	38,4	0,2	0,2	0,6		7,4	0,2		1,3								
Palladiumbasis																									
100.314	CECOM K14					6,0			75,0	8,5		3,6													Cu frei
				107.315	Aured 15	15,4			52,0	20,0	5,4			6,0			1,0								Cu frei
		105.311	ORED 7	107.310	Aured CF				56,0	32,0	8,8			1,0			2,0								Cu frei
100.310	CECOM K10								57,8	31,0	6,0			5,0											Cu frei

Universalliegierungen										nach EN ISO 22674															
Hochgoldhaltig										Bestandteile															
Art.-Nr.	cecom	Art.-Nr.	ORBA	Art.-Nr.	ewis	Au	Pt	Ir	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Fe	Ga	Ta	Ti	Mn	Ni	Ru	Rh	Nb		
				107.413	Sidor	69,9	8,9	0,1		13,1	7,5		0,5												Pd frei
100.420	CECOM U1	105.510	CF LUX 1			74,0	1,5	0,1	5,5	14,5		3,3	1,0				0,1								Cu frei
		105.401	LUX	107.420	Elgo 5	73,8	9,0	0,1		9,2	4,4		2,0	1,5											Pd frei
				107.422	Bio Elgo 3	75,0	9,0	0,2		12,4			2,0				0,5					0,9			Pd frei
100.422	CECOM U3					75,0	9,1	0,1		13,1			2,0				0,1					0,6			Pd/Cu frei
100.411	CECOM G11	105.511	CF2			69,0	4,0	0,1	6,0	17,9		3,0													Cu frei
100.425	CECOM U5					73,0	1,6	0,1	5,8	16,0		0,5	3,0												Cu frei
Goldreduzierte Edelmetalllegierung																									
100.516	CECOM U7					57,0		0,1	10,0	27,0		0,5	1,4	4,0											Cu frei
				107.402	ECO Elgo	38,0		0,1	17,0	36,0		8,9													Cu frei
100.504	CECOM G4	105.504	CF	107.416	Elfor CF	55,0		0,1	10,0	29,0		0,5	1,4	4,0											Cu frei
Silberbasis																									
100.606	CECOM U4	105.404	SIPAL	107.406	Elgo SP				39,9	51,9		2,0	4,0	2,0								0,2			Cu frei
100.515	CECOM U6	105.406	SIPAL 2			32,0	2,0		15,0	42,0		9,0													Cu frei
				107.404	Elgo Light	2,0		0,05	32,9	58,0		2,0	3,5	1,5								0,05			Cu frei

Gusslegierungen												nach EN ISO 22674												
Hochgoldhaltig												Bestandteile												
Art.-Nr.	cecom	Art.-Nr.	ORBA	Art.-Nr.	evis	Au	Pt	Ir	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Fe	Ga	Ta	Ti	Mn	Ni	Ru	Rh	Nb	
100.423	CECOM13					77,0	1,0	0,1		13,0	8,5		0,2	0,2	0,2									Pd frei
100.401	CECOM G1					69,7	4,0	0,1	2,0	13,6	9,0		1,6											
100.409	CECOM G9	105.509	Bio PF	107.509	Elgo W5	72,0	3,3	0,1		13,7	10,4		0,5											Pd frei
				107.506	Elgo H4	66,8	7,9	0,1	0,9	14,7	8,2		1,4											
				107.514	Elgo 4	70,0	4,5	0,2	1,9	13,4	8,5		1,5											Pd frei
				107.501	Bio Elgo 2	78,0	1,0	0,1		11,4	8,6		0,9											0,03 Pd/Cu frei
100.415	CECOM G15					99,97																		Pd/Cu frei
100.416	CECOM G16			107.415	G11000	100,0																		Pd/Cu frei
100.417	CECOM G17					70,0	4,5	0,1	1,9	13,5	8,8		1,2											
						85,0	10,0	0,1					4,2											Pd/Cu frei
				107.504	Elgo 4 CF	71,0	12,9	0,2	1,9	10,0			4,0											Cu frei
Goldreduzierte																								
		105.506	269			59,2		0,1	4,4	22,9	13,0		0,4											
100.502	CECOM G2		R	107.602	Ellor SG	57,0	0,3	0,1	4,7	24,4	11,5		2,0											
				107.612	Ellor SX	59,2		0,1	4,4	22,9	13,0		0,4											
Silberbasis																								
100.512	CECOM G12					39,0	1,0	0,1	6,0	46,9	6,0		1,0											

Lote												nach EN ISO 9333-Hartlote													
Art.-Nr.	cecom	Art.-Nr.	ORBA	Art.-Nr.	evis	Arbeitsstemperatur	Au	Pt	Ir	Pd	Ag	Cu	Sn	Zn	In	Fe	Ga	Ta	Ti	Mn	Ni	Ru	Rh	Nb	
100.801	CECOM L1	105.801	ORBA L 1	107.801	Elgodent Lot 1060	1070 °C	80,0	0,4		6,0	8,5	3,2		1,9											K-Lot
100.802	CECOM L2	105.802	ORBA L 2	107.802	Elgo Lot II	800 °C	72,0	1,9		1,0	8,6	7,1		9,4											U-Lot
100.803	CECOM L3	105.810	ORBA L 10	107.803	Elgodent Lot Pf 1040	1050 °C	79,0	3,0	0,1		16,6			1,3											K-Lot Pd/Cu frei
100.804	CECOM L4	105.804	ORBA L 4	107.804	SGL Lot 930	930 °C	79,8							4,4							15,8				Stahlgoldlot Δ
100.805	CECOM L5			107.805	Elgodent Lot 1120	1140 °C	70,4			9,7	17,5	0,4		1,0	1,0										K-Lot
100.806	CECOM L6	105.803	ORBA L 3	107.806	Elgo Lot III	750 °C	73,2	1,8			10,6	3,0		11,4											U-Lot Pd frei
100.807	CECOM L7			107.807	Elgo Lot I	850 °C	72,0	2,0		0,9	10,5	9,2		5,4											U-Lot
100.808	CECOM L8	105.807	ORBA L 7	107.808	Elgo Lot Pf 880	880 °C	76,0	2,9	0,1		10,0	6,0		5,0											K-Lot Pd frei
100.809	CECOM L9					710 °C	50,0			1,0	27,5	5,1		14,0	2,3	0,1									U-Lot
100.810	CECOM L10	105.809	ORBA L 9	107.810	Elgo Lot Pf 800	780 °C	70,5	1,4	0,1		6,5	13,0		3,0	5,5										U-Lot Pd frei
100.811	CECOM L11	105.811	ORBA L 1a	107.811	Elgodent Lot 1060	1060 °C	71,9		0,1	12,0	5,0	8,0		2,0	1,0										K-Lot
100.812	CECOM L12	105.808	ORBA L 8	107.812	Elgo Lot Pf 700	700 °C	72,5	0,45	0,05		10,0	3,0		12,0	2,0										U-Lot Pd frei
100.813	CECOM L13	105.813				1060 °C	72,0			7,6	16,0	1,6		2,8											K-Lot
100.814	CECOM L14	105.814		107.814	SGL Lot 750	770 °C	42,0		0,1	3,0	24,4	16,5		4,0	7,0										Stahlgoldlot
100.815	CECOM L15	105.815				950 °C	80,0	0,45	0,05		15,5			4,0											K-Lot Pd/Cu frei
100.816	CECOM L16	105.816		107.816	Elgo Lot CPF 920	920 °C	78,3	0,45	0,05		16,2			5,0											K-Lot Pd/Cu frei

Laserdrähte sind in der gleichen Zusammensetzung wie die entsprechenden Legierungen lieferbar.

Δ Dieses Produkt enthält Nickel.

Indikationen:

1. Inlays, Onlays
2. Kronen
3. Kleine Brücken
4. Mittlegroße Brücken
5. Brücken beliebiger Spannweite
6. Modelguss
7. Fräs-, Konus-, Geschiebearbeiten

Verpackung:

- Verpackung Legierungen: 25 gr, 50 gr, 100 gr
 Verpackung Lote: 5 gr
 Verpackung Laserdrähte: 5 gr
 Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.
 Weitere nicht zertifizierte Edelmetall-Produkte (Handelsprodukte oder Nicht-Medizinprodukte) wie Platinfolie, Karatlegierungen, Drähte, Bleche, Feinsilber, Sterlingsilber etc. auf Anfrage.

Ihr **Spezialist** für **Dental-Legierungen**

- Der regionale Hersteller vor Ort
- Bewährte Qualität seit 1986
- Individuelle Recyclingmöglichkeit

cecom-evis
DENTAL

Dental-Edelmetalle GmbH & Co. KG

Hauptsitz:

Bahnhofstraße 10
64385 Reichelsheim
Telefon Reichelsheim: 06164-501080
Telefax Reichelsheim: 06164-5010820
gebührenfreie Rufnummer: 0800-2326633

Filiale:

Am Mühlkanal 45
75438 Knittlingen
Telefon Knittlingen: 07043-8077

info@cecom-evis.de

www.cecom-evis.de